

Modo de empleo para cartuchos de 280g

1. Las superficies de aplicación deben ser limpiadas con alcohol o acetona, secas y firmes. No utilice queroseno o gasolina para la limpieza de las superficies.
2. Aplique cinta de papel para proteger las áreas donde no desea aplicar la silicona.
3. Corte la punta del cartucho y de la boquilla aplicadora en un ángulo de 45° con el tamaño y grosor deseados. Enrosque la boquilla en el cartucho aplicador y coloque en la pistola aplicadora.
4. Aplique la silicona en el área deseada y haga el acabado.

Modo de Empleo para tubos de 50g

1. Las superficies de aplicación deben ser limpiadas con alcohol o acetona, secas y firmes. No utilice queroseno o gasolina para la limpieza de las superficies.
2. Utilice la tapa para romper el sello del tubo.

3. Enrosque la boquilla aplicadora y corte la punta en un ángulo de 45°C.
4. Aplicar un cordón de silicona de espesor entre 1,5 y 3,0 mm en la superficie, presionando el tubo por el fondo.
5. Unir las partes antes de que la silicona forme la película.
6. Apretar manualmente los tornillos y retirar los excesos de producto.
7. Después de 2 horas, haga el apriete final de los tornillos.
8. Después del uso, mantenga la boquilla aplicadora en el cartucho y deje una pequeña cantidad de producto encima de la boquilla para formar un tapón. En el reuso, retire el tapón. Después de abierto, reutilice el producto en hasta dos semanas.